

# WALKK

ORIGINALITÀ IN MATERIA

## DUTTILE PIETRA RICOMPOSTA

### SCHEDA TECNICA

### TECHNICAL FEATURES

#### CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL FEATURES

#### RIFERIMENTO NORMATIVO NORMATIVE REFERENCE

#### UNITA' DI MISURA UNIT OF MEASURE

#### CLASSIFICAZIONE RISULTATI RESULTS CLASSIFICATION

Tipologia prodotto  
Product type

Pietra naturale laminata su substrato di resina di poliestere e fibra di vetro.  
Natural stone laminated on a substrate of polyester resin and glass fiber.

Dimensione lastra  
Slab dimension

mm

1250 ± 2 x 2800 ± 2,00

Spessore nominale  
Nominal thickness

mm

1,00 ÷ 2,00

Peso nominale  
Nominal weight

kg/m2

2,00 ÷ 3,00

Destinazione d'uso  
Intended use

Rivestimenti per interni  
Coverings for internal use

Reazione al fuoco  
Reaction to fire

EN 13501-1

Classe  
Class

B-s2, d0

Assorbimento d'acqua  
Water absorption

ISO 23999

%

2,00

Resistenza termica  
Heat resistance

EN 12667:2001

(m<sup>2</sup>.K)/W

0,0032

Emissioni di formaldeide  
Emissions of formaldehyde

EN 12149-1997

Assente  
Absent

Emissione di metalli pesanti e specifici  
Release of heavy metals and specific

EN 12149-1997

Bario Barium

DL = 1.0 mg/kg

Non rilevato Not detected

Selenio Selenium

DL = 0.25 mg/kg

Non rilevato Not detected

Antimonio Antimony

DL = 0.25 mg/kg

Non rilevato Not detected

Cadmio Cadmium

DL = 0.25 mg/kg

Non rilevato Not detected

Cromo Chromium

DL = 0.25 mg/kg

Non rilevato Not detected

Mercurio Mercury

DL = 0.1 mg/kg

Non rilevato Not detected

Piombo Lead

DL = 0.25 mg/kg

Non rilevato Not detected

Monomero di cloruro di vinile  
Vinyl Chloride Monomer

DL = 0.2 mg/kg

Non rilevato Not detected

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.  
Technical data are subject to change without prior notice.



EN 15102:2007

Per maggiori informazioni: [ufficiotecnico@walkk.it](mailto:ufficiotecnico@walkk.it)  
For more information visit the website [www.walkk.it](http://www.walkk.it)